

電氣亜鉛資料

種 類	化学成分 (%)				
	Zn	Pb	Fe	Cd	Sn
最純亜鉛地金	99.995 以上	0.003 以下	0.002 以下	0.002 以下	0.001 以下
特種亜鉛地金	99.990 以上	0.007 以下	0.005 以下	0.004 以下	—
普通亜鉛地金	99.970 以上	0.020 以下	0.010 以下	0.005 以下	—
蒸留亜鉛地金 特種	99.960 以上	0.300 以下	0.020 以下	0.100 以下	—
蒸留亜鉛地金 1種	98.500 以上	1.300 以下	0.025 以下	0.400 以下	—
蒸留亜鉛地金 2種	98.000 以上	1.800 以下	0.100 以下	0.500 以下	—